

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 2. 2010

дата ревизии 1. 7. 2014

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:**

**ESSENTIAL 20**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

**СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**

**МАТЕРИАЛ:**

**ВОРС:**

ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА

**ПОДКЛАДОЧНЫЙ  
ТЕКСТИЛЬ:**

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

**ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:**

SBR LATEX

**РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:**

3/8"

**ЦВЕТ:**

ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРРАКОТОВО

| СВОЙСТВА                        | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЙ | СТАНДАРТНАЯ<br>ВЕЛИЧИНА | ДОПУСТИМОЕ<br>ОТКЛОНЕНИЕ |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Жёсткость ворса                 | [dtex]               | 8.800                   | ± 10%                    |
| Ширина ворса                    | [mm]                 | 12                      | ± 5%                     |
| Толщина ворса                   | [µm]                 | 80                      | ± 10%                    |
| Плотность ворса                 | [g/m <sup>2</sup> ]  | 835                     | ± 10%                    |
| Кол-во стежков на 10 см (длина) | [-/10 cm]            | 19                      | ± 10%                    |
| Кол-во уколов/м <sup>2</sup>    | [-/м <sup>2</sup> ]  | 19.948                  | ± 10%                    |
| Кол-во концов/м <sup>2</sup>    | [-/м <sup>2</sup> ]  | 39.896                  | ± 5 %                    |
| Высота ворса                    | [mm]                 | 20                      | ± 5%                     |
| Плотность подклад. текстиля     | [g/m <sup>2</sup> ]  | 170                     | ± 10%                    |
| Плотность фиксирующего слоя     | [g/m <sup>2</sup> ]  | 950                     | ± 10%                    |
| Общая плотность                 | [g/m <sup>2</sup> ]  | 1.955                   | ± 10%                    |
| Прочность укреплённого ворса    | [N]                  | > 30                    |                          |
| УФ стабилизация (QUV – lamp A)  | [h]                  | 3.000                   |                          |
| Цветостойчивость – серая шкала  | степень              | ≥ 4                     |                          |
| Стандартная ширина рулона       | [m]                  | 4,02                    | ± 0,02                   |

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Рекомендуемая засыпка:**

кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм → ± 22кг/м<sup>2</sup>

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам. Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.

JUTA a.s. оставляет за собой право на технические изменения вышеуказанного продукта. Поставленная продукция может незначительно отличаться от этих данных. JUTA a.s. гарантирует техническое качество продукта.