

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 4. 2009

дата ревизии 1. 7. 2014

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:

WINNER 40/190

НАЗНАЧЕНИЕ:

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ (Профи)

МАТЕРИАЛ:

ВОРС:

ПОЛИЭТИЛЕН. МОНОВОЛОКНО
(попер. сечение имеет форму линзы)

**ПОДКЛАДОЧНЫЙ
ТЕКСТИЛЬ:**

100% ПОЛИПРОПИЛЕН

ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:

SBR LATEX

РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:

5/8"

ЦВЕТ:

двухцветная зелёная
(field green/ olive green)

СВОЙСТВА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жёсткость ворса	[dtex]	12.000/8	± 10%
Ширина ворса	[mm]	1	± 10%
Толщина ворса	[µm]	275	± 10%
Плотность ворса	[g/m ²]	1.258	± 10%
Кол-во стежков на 10 см (длина)	[-/10 cm]	19	± 10%
Кол-во уколов/м ²	[-/м ²]	11.969	± 10%
Кол-во концов/м ²	[-/м ²]	191.504	± 5%
Высота ворса	[mm]	40	± 5%
Плотность подклад. текстиля	[g/m ²]	254	± 10%
Плотность фиксирующего слоя	[g/m ²]	950	± 10%
Общая плотность	[g/m ²]	2.462	± 10%
Прочность укрепленного ворса	[N]	> 30	
УФ стабилизация (QUV – lamp A)	[h]	3.000	
Цветостойчивость – серая шкала	степень	≥ 4	
Стандартная ширина рулона	[m]	4,03	± 0,02

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификаты продукта:

Handbook of Test Methods for Football Turf, EN 15330-1, NF P90-112

Рекомендуемая засыпка:

- 1) кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм -> 15 кг/м²
гранулят EPDM 0,5 – 2,0 мм -> 8 кг/м²
изолирующей подкладки EL 30 мм
- 2) кварцевый песок 0,3 – 0,8 мм -> 15 кг/м²
гранулят RPU 1,0 – 2,5 мм -> 8 кг/м²
изолирующей подкладки EL 30 мм
- 3) кварцевый песок 0,63 – 1,25 мм -> 15 кг/м²
гранулят RPU 1,0 – 2,5 мм -> 8 кг/м²
изолирующей подкладки EL 30 мм

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам.
Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.

JUTA a.s. оставляет за собой право на технические изменения вышеуказанного продукта. Поставленная продукция может незначительно отличаться от этих данных. JUTA a.s. гарантирует техническое качество продукта.